



## 515 – ANTİPAS

### Sentetik koruyucu Astar

## TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.

**ÖZELLİKLERİ:** Nem, su ve tuzlu suya dayanıklılığı, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir.

**UYGULAMA ALANI:** İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

#### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.

#### Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik Tiner ile inceltiler.
- 8 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C):** Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 4 saat, sert kuruması 8 saattir.

**ASTARLANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 11-15 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.



### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.



Dewilux



- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**	7,5***	15****

- \* 0,75 L ile 5,2-6,8 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\* 2,5 L ile 17,5-22,5 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\* 7,5 L ile 52,5-67,5 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.
- \*\*\*\* 15 L ile 105-135 m<sup>2</sup> alan astarlanabilir.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 11651'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.





Dewilux

