

51A – BEŞYILDIZ SENTETİK ASTAR



TANIM : Alkid bağlayıcı esaslı, ekonomik sentetik astardır.

ÖZELLİKLERİ : Yüze iyi yapışan, hızlı kuruyan, fırça izi bırakmayan, akma sarkma yapmayan, neme ve suya karşı dayanıklı astardır.

UYGULAMA ALANI : İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile her türlü yağ, kir, pastan arındırılır. Toz, gres ve yağlar solventle silinerek temizlenir.
- Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat ile doyurulduktan sonra Beşyıldız Sentetik Astar uygulanır.

Astarlama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerekğinde Dyo Sentetik Tiner ile inceltilebilir.
- 8-12 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 5 saattir.

UYGULANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 7,5-10 m² yüzey astarlanabilir.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.



Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Soğuk tutunuz.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Yüzeyi temizleyiniz.



Tiner ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



dok: 15 dk
toz: 3 sa
sert: 5 sa



Kapağı sıkıca kapayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



5°-35°C
Uygulama sıcaklığı

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			3*		20**

* 3 kg ile 11,2 – 15,0 m² alan astarlanabilir.

** 20 kg ile 75 - 100 m² alan astarlanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS ISO EN 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

