

## 013 – PASBOYAR

### Direkt Pas Üstüne Son Kat Metal Boyası



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan pas önleyici son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ :** Zımpara yapılarak kaba pası alınmış paslı yüzeylere, astar gerekmezken uygulanması, iç ve dış tüm metal yüzeylerde kullanılabilmesi, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir. Astarsız son kat olarak uygulanır, korozyona karşı dirençlidir.

**UYGULAMA ALANI :** Dış ortam şartlarına dayanıklı olan Pasboyar; balkon korkuluğu, bahçe mobilyası, ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ :

##### Yüzey Hazırlama:

- Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
- Paslı metal yüzeylerdeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir.

##### Boyama:

- Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 2 kat uygulanır.
- Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. Gerektiğinde ilk kat Dyo Sentetik Tiner ile %5 inceltilir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, Dyo Sentetik Tiner ile %15-20 inceltilir.
- 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 8-10 saattir.

**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 12-17 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.



#### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz.



Tiner ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Dok: 1-2 sa Sert: 8-10 sa



Kapağı sıkıca kapatınız.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		

\* 0,75 L ile 4,50 - 6,38 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 2,5 L ile 15,00 - 21,25 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



Dewilux

