

938-9001 – PİNOSAN YAT VERNİK



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat üzerine uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.
- Ahşabın dayanımını arttırmak ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla Pinosan Yat Vernik öncesi, Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat uygulanabilir.

Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya ahşabın emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15–20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltirmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
- Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m² alan kaplanır.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

* 0,75 L ile 4,5 – 6,0 m² yüzey kaplanır.

** 2,5 L ile 15 – 20 m² yüzey kaplanır.

*** 15 L ile 90 - 120 m² yüzey kaplanır.

VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 8693'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyo
therm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLIMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Yaşar