

## 255 – DİNAMİK SOFT MAT

### Silikonlu Soft Mat İç Cephe Duvar Boyası



#### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, soft mat, silinebilir, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ:** Dinamik Soft Mat İç Cephe Boyası uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin verir; kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “ **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra, tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik Soft Mat boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

##### Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

**BOYANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 9-12 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





Yüzeyi temizleyiniz.



%10-15 su ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



0°C donmaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat. Katlar arası: 6 saat

\*Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

## **TS EN 13300**

Parlaklık	G2, Yarı Mat
En büyük tane büyüklüğü	S1, İnce
Yaş ovma direnci	Sınıf 1
Örtme gücü	Sınıf 2 (7 m <sup>2</sup> /L sarfiyatta)

## **Üretilen Ambalajlar (L)**

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*	7.5 **	15***

- \* 2,5 L ile 15 – 20 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\* 7,5 L ile 45 – 60 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.
- \*\*\* 15 L ile 90 – 120 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

## **VİNYET**

SU BAZLI

TS 5808'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO EN 50001

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

