

084 – DYOLUX

Sentetik Parlak Boya



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM : Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ : Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı, sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI : Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, tarım araçlarında ve benzeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Dyolux'ün uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Verniği Mat ile doyurulduktan sonra Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır . Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları giderilmelidir.
- Uygulama:**
- Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml, püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C): Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 5 saat, sert kuruması 10 saattir.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 16-20 m² , 1 kg ile 13-16 m² alan boyanır



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeği temizleyiniz.



%10-15 Tiner ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Dok: 2 sa
Toz: 5 sa
Sert: 10 sa



Kapağı sıkıca kapatınız.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/1	GL	GL	BD	BD
	0,75*	2,5**	3,75***	7,5****	15*****

* 0,75 L ile 6-7,5 m² alan boyanabilir.

** 2,5 L ile 20-25 m² alan boyanabilir.

*** 3,75 L ile 30,0-37,5 m² alan boyanabilir.

**** 7,5 L ile 60-75 m² alan boyanabilir.

***** 15 L ile 120-150 m² alan boyanabilir.

VİNYET

KURŞUNSUZ
SİLİNEBİLİR

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



Dewilux

