

## 077– DYOTEN CLASSIC

### Yarı Mat Sentetik Boya



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Alkid bağlayıcı esaslı yarı mat son kat boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Örtücülüğü, fırça kolaylığı, yayılması, sararmaması, silinebilmesi üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında uygun astarlar ile kullanılır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ :

##### Yüzey Hazırlama:

- **Duvar yüzeyler :** Dyorit Macun ve benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeyler önce bir kat Dyobinder kullanılarak astarlanır. Astarlama işleminden bir gün sonra Dyo Kivastar uygulanır. Gerekirse ince zımpara ile düzeltmeler yapılır ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar doyurulur.
- **“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”**
- **Diğer yüzeyler :** Ahşap ve metal yüzeyler uygun astarlama ve macun işlemlerinden sonra, önce Dyo Kivastar, sonra Dyoten Classic ile boyanmalıdır.
- **Eski boyalı yüzeyler:** Dyorit Macun ile saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış plastik ve sentetik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasını takiben, önce Dyobinder uygulanmalı, sonra Dyo Kivastar ve Dyoten Classic uygulaması yapılmalıdır.

##### Boyama:

- Yüzey hazırlama tamamlandıktan sonra Dyo Sentetik Tiner ile hacmen % 5 inceltilmiş Dyoten Classic Yarı Mat Boya, fırça veya rulo ile iki kat uygulanır.
- Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ (25°C) :** Dokunma kuruması 2 saat , toz kuruma 4 saat , sert kuruması 8 saat'tir

**BOYANABİLEN ALAN :** 1 L ile tek katta 14-18 m<sup>2</sup> ,1 kg ile 9,7-12,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir



Dewilux



## TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi temizleyiniz.



%5-10 Tiner ile inceltiniz.



Karıştırınız.



Emiçi Sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



Sıcaktan koruyunuz.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



Dok: 2 sa  
Toz: 4 sa  
Sert: 8 sa



Kapağı sıkıca kapatınız.

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		2,5*			15**

\* 2,5 L ile 17,5 – 22,5 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\*\* 15 L ile 105 - 135 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

SİLİNEBİLİR

TS 39'a uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

