

010 – DYOTRAFİK

Yol Çizgi Boyası (Kullanıma Hazır)



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÖZELLİKLERİ : Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.

UYGULAMA ALANI : Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt yüzeye uygulanabilir.Beton yüzeye uygulanması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.

Uygulama:

- İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5 822-9108 Dyotrafik Tineri ile inceltilerek kullanılabilir.
- Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla,ve taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde, temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Yüzey kuruma 15 dakikadan daha azdır.Dip kuruma maximum 45 dakikadır.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1 m² alan kaplanabilir(kayıplar hariç)

PARLAMA NOKTASI: < 21°C

UYARI KELİMESİ : Tehlike



ÖNLEM İFADELERİ :

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P260 Buharını/spreyini solumayın.

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P501 İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol açar.

Aseton ve Toluen içerir.



Pratik sarfiyat

Gerekli durumda Dyotrafik tiner ile inceltiniz.

Karıştırınız

Rulo/Havali tabanca ile uygulayınız.

Kapağı sıkıca kapayınız.

5°-35°C uygulama sıcaklığı

Yüzeyi temizleyiniz.

Sıcaktan koruyunuz.

Dip: 45 dk kuruma

Teknik bültene bakınız

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.*



Dewilux



Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*	15**	

* 2,5 L ile 4 m² alan boyanabilir.

** 15 L ile 24 m² alan boyanabilir.

TS EN 1871'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO 50001:2011

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



Dewilux

