

292 – HİDROTEN

Su Bazlı Yarı Mat Boya



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif yarı mat, iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ : Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır.

UYGULAMA ALANI : Ahşap, metal ve binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak duvar yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile düzleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. **“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”**
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde % 5 su ile inceltir. Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.



BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m² , 1 kg ile 10-14 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220 239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi temizleyiniz.



Uygulamaya hazır.



Karıştırınız.



Emici sistemli tabanca ile uygulayınız.



Fırça ile uygulayınız.



Rulo ile uygulayınız.



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C donmaktan koruyunuz.



Astar uygulamasından 24 saat sonra ilk kat. Katlar arası: 6 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*		

* 2,5 L ile 16,2 – 22,5 m² yüzey boyanabilir.

VİNYET

SU BAZLI

TS 5808'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

