



## 310-1000 – MASSIVELINE SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI- İNCİ PARILTISI

### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, inci parıltı efekti veren, panel kapı boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ :** Özel pigmenti sayesinde parıltılı dekoratif bir görünüm sağlar. Koksuz, insan sağlığına ve çevreye dost, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklıdır. Yüzeye mükemmel yapışır.

**UYGULAMA ALANI :** Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış cephe ahşap yüzeyde kullanılabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ : Yüzey Hazırlama ve Boyama

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- **Yeni boyanacak masif ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline Su Bazlı Ahşap Bakım Ürünü kullanılması önerilir. Dyo Akrosüper Macun ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder ile astarlama işlemi yapılır. Astarlama işleminden sonra Massiveline Su bazlı Panel Kapı Boyası istenilen renkte iki kat uygulanır. Boyama işleminden 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.
- **Eski su bazlı boyalı yüzeylerde;** Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde Dyo Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. Yüzeye iki kat Massiveline Panel kapı boyası uygulamasından 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.
- **Eski boyalı panel kapı yüzeylerde;** eski su bazlı boyalı yüzeylerde yapılan uygulama sistemi ile aynı şekilde yapılmalıdır.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde Dyo Akrosüper Macun ile yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal Dyobinder astar uygulanır. Kuruduktan sonra tüm yüzeye Dyo Geçiş Astarı kullanımı önerilir. Yüzeye iki kat Massiveline Panel Kapı Boyası uygulamasından 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.
- Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden fırça veya rulo ile tek kat veya iki kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.



**BOYANABİLEN ALAN :** Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-17 m<sup>2</sup> , 1 kg ile 12,5-16 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzevi  
temizleyiniz.



Uygulamaya  
hazır.



Karıştırınız.



Emici Sistemli  
tabançca ile  
uygulayınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



0°C  
donmaktan  
koruyunuz.



5°-35°C  
Uygulama  
sıcaklığı



Katlar arası: 4-6  
saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*			

\* 0,75 L ile 10,5 – 13 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

## VİNYET

SU BAZLI  
BOYALI YÜZEYLERE UYGULANIR

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001  
TS EN ISO 14001  
TS18001  
TS ISO 10002  
TS ISO 50001  
TS ISO/IEC 27001  
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

