

427-9003 – PINOSAN PARKE VERNİĞİ MAT



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, kolay uygulanabilen parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Pinosan Parke Verniği, çizilmeye karşı dayanıklıdır; su, deterjan ve kimyasal etkenlere karşı dirençli film oluşturur.

UYGULAMA ALANI: Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlığı:

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşınca kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir.
- Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. Uygulanan yüzeye ve uygulama aletine göre gerektiğinde %10-15 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilebilir. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye edilir.
- 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C): Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saattir.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 10-15 m² alan kaplanabilir.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.



Dewilux



- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerini tam olarak uygulayınız. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD(kg)
		0,75*	2,5**	15***	12****

- * 0,75 L ile 3,8 – 5,6 m² yüzey kaplanır.
- ** 2,5 L ile 12,5 – 18,8 m² yüzey kaplanır.
- *** 15 L ile 75,0 – 112,5 m² yüzey kaplanır.
- **** 12 kg ile 65 – 98 m² yüzey kaplanır.

VİNYET

KURŞUNSUZ

TS 8693'e uygundur.

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.



Dewilux

