

## 956-9001 – PİNOSAN SELÜLOZİK PARKE DOLGU VERNİĞİ



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Nitroselüloz esaslı tek bileşenli dolgu verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği; hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Ahşabın ve parkenin gözenek ve birleşme noktalarını doldurarak, üzerine uygulanacak son kat verniklerin ahşap tarafından emilmesini önler, pürüzsüz zemin oluşturur, zaman ve malzemededen tasarruf sağlar.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü ahşap, ahşap kaplama ve parke yüzey üzerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ:

##### Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

##### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Gerekirse Dyo Selülozik Tiner ile inceltilir. Fırça veya rulo ile tek kat uygulanır.
- Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Selülozik Tiner ile inceltilir, tek kat uygulama yeterlidir.
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat sonra zımparalanabilir.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Selülozik Tiner ile yapılabilir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 8-12 m<sup>2</sup> alan kaplanır.



#### TEHLİKE

*Toluen, metil asetat, n-bütül asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol içerir.*

- Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt tahrişine yol açar.
- Ciddi göz tahrişine yol açar.



- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumayın.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Yüzeyi  
temizleyiniz.



Zımpara  
yapınız



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız.



Karıştırınız.



Fırça ile  
uygulayınız.



Rulo ile  
uygulayınız.



Sıcaktan  
korununuz.



Kapağı sıkıca  
kapayınız.



Katlar arası  
20-30 dakika

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

## Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**	12***	

\* 0,75 L ile 6 - 9 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\* 2,5 L ile 20 - 30 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

\*\*\* 12 L ile 96 - 144 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## VİNYET

KURŞUNSUZ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS18001

TS ISO 10002

TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

