

588 – 0001 – TEKNOLOG AQUA

Su Bazlı Şeffaf Su İtici Emprenye



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Su bazlı, kullanıma hazır, su itici şeffaf emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Şeffaf, yüzeyin görünümünü değiştirmeden korunmasını sağlayan, kullanıma hazır, yüzeyde film oluşturmeyen emprenye malzemedir. Yüksek su itme özelliği ile yüzeyde don tahribatına engel olur. Yüzeyin nefes almasını sağlar. Yüzeyi yağmura ve kire karşı korur. Beyazlanma, kireçlenme, yosunlaşma gibi problemlerin oluşumunu engeller. Parlama yapmaz, boyalı yüzeye uygulandığında yüzeyi daha canlı gösterir.

UYGULAMA ALANI: Emici özellikteki doğal ve yapay taşlar, gaz beton, kiremit, çimento ve akrilik boya uygulanmış yüzeyler üzerinde kullanılabilir. Gözenekli yapıdaki doğal taşlar yüksek su emme kabiliyetine sahip oldukları için zamanla görünümünde ve işlevlerinde bozulmalar meydana gelir. "Teknolog Aqua" uygulaması ile yüzey su geçirimsiz hale getirilerek bu tür sorunlar ortadan kaldırılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey hazırlığı:

Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, varda yüzeydeki yağ, kir, pas küf veya yosunu iyice temizlenmesi gerekir. Islak yüzeylere uygulamadan önce yüzeyin tamamen kuruması beklenmelidir.

Uygulama:

Uygulama için fırça, rulo veya emici sistemli tabanca yöntemi kullanılabilir. Kullanıma hazır haldedir, inceltme gerektirmez. Yüzey emiciliğine bağlı olarak tek kat veya iki kat uygulama yapılabilir. İki kat uygulama yapılması dahilinde ilk kat kurumadan yaş üstü yaş olarak uygulama yapılmalıdır. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Yağmurlu havada uygulama yapılamamalıdır, uygulamaya başladıktan sonra yağmur başlaması durumunda, uygulama yapılmış yüzeyler yağmurdan korunmalıdır.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 2-20 m² alana uygulama yapılabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz.



Uygulamaya
hazır.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



Emici sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
donmaktan
koruyunuz.



Kuruma süresi: 2-5
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			5 L		15 L

* 5 L ile 10-100 m² yüzey uygulanır.

** 15 L ile 30-300 m² yüzey uygulanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001

TS EN ISO 14001

TS ISO 45001

TS ISO 10002

TS ISO EN 50001

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

