

## 587 – 0001 – TEKNOLONG

### PTFE Katkılı Yüzey Solüsyonu



### TEKNİK BİLGİ FORMU

**TANIM:** Solvent bazlı, PTFE katkıli yüzey solüsyonudur.

**ÖZELLİKLERİ** Pres tuğla, taş, beton, brüt beton, sıva vb. yüzeylerin dış görünümünü deęiřtirmeden korunmasını sağlar. Yüzey durumuna göre tozmayı önleme özelliğine sahiptir. Su itici özellięi ile suyu geçirmez, güneş ışınları ve hava kirlilięi gibi atmosfer koşullarına karşı çok iyi direnç gösterir.

**UYGULAMA ALANI:** Beton, tuğla, doğal taş, kiremit, gaz beton vb emici mineral esaslı yüzeyleri atmosferik koşullara karşı korur. Emici olmayan yüzeylere (mermer, granit vb) uygulama yapılmaz.

#### UYGULAMA ŐEKLİ:

##### Yüzey Hazırlığı:

- Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir.
- Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduęu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

##### Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Tek kat halinde fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.
- Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Tek katta yüzeye baęlı olarak, 1 L ile 6 - 8 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 7 - 9 m<sup>2</sup> alanda uygulama yapılabilir.



#### TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik, Alkanes, C14-17, Chloro içerir.

- Alevlenir sıvı ve buhar.
- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.



Dewilux



- Genetik hasara yol açabilir.
- Kansere yol açabilir.
- Emziren çocuğa zarar verebilir.
- Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- Çevreye verilmesinden kaçının.
- Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerini tam olarak uygulayınız. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON 'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*		15**

- \* 2,5 L ile 15-20 m<sup>2</sup> yüzey uygulanır.
- \*\* 15 L ile 90-120 m<sup>2</sup> yüzey uygulanır.

## VİNYET KURŞUNSUZ

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001  
TS EN ISO 14001  
TS18001  
TS ISO 10002  
TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.

