

228 – DYOLASTEKS

Esnek Dış Cephe Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Saf akrilik esaslı dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Alkali, tuz, ve kimyasal direnci yüksek, esnek, mat dış cephe kaplamasıdır. Yüksek molekül ağırlığı ve soft polimer olma özelliği ile uzun yıllar, her türlü hava koşullarında elastikliğini muhafaza eder. Yüksek su itme direncine sahip olduğundan uygulandığı yüzeyin her zaman kuru kalmasını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde mükemmel bir yayılma, örtücülük, uygulama kolaylığı ve yapışma sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarı atılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Her cins ince sıva ile düzgün işlenmiş kaba sıva, beton, eternit, prefabrik yapı elemanları ve benzeri mineral bağlayıcı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulamadan önce yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Gerekğinde boyanmamış ham duvarlarda yüzey tamir ve dolgu için çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri kullanılabilir. Kılcal çatlakların tamir ve sıyırma macun işlemi için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır.

- **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeyler ile emici ve zayıf yüzeylerde,** zemini sağlamlaştırmak amacıyla yüzey gerek duyurulursa Dyobinder ile doyurulmalıdır.
- **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**
- **Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.**

Boyama:

- Dyolasteks uygulamasında ilk kat hacimce %20 oranında inceltir. İkinci kat inceltirmeden kullanılır. Mercan rulo ile uygulama yapıldığında yüzeyde köpük oluşabilir, düzgün bir yüzey için dış cephe ve/veya iplik rulo ile uygulama yapılmalıdır.

BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- İki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 1-2 m², 1 L ile 1,5-2,5 m² alan boyanır.

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H - izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux



Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H - izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz.



%20 su ile
inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



0°C
donmaktan
koruyunuz.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



Astar
uygulamasın
dan 24 saat
sonra ilk kat.
Katlar arası: 6
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

TS EN 1062-1

Parlaklık	: G3, Mat
Kuru film kalınlığı	: E4 (>200, ≤400)
Tane Büyüklüğü	: S1, İnce
Su buharı aktarım hızı	: V2
Su aktarım hızı	: W3
Çatlak örtme özelliği	: A3 (10°C'de)
Karbondiyoksit geçirgenliği	: C0

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
					15*

* 15 L ile 22,5-37,5 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI
ESNEK

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 7847 'ye uygundur.
Yalın 6-Sigma uyguluyor.

