

993–MASSIVELINE SU BAZLI AHŞAP VERNİĞİ



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, parlak, dekoratif son kat ahşap verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Ahşabın doğal rengini bozmaz, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller, çatlama ve soyulma yapmaz. Su iticiliği mükemmeldir. Sararmaya karşı dirençlidir. Çabuk kurur.

UYGULAMA ALANI: Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı baskı, panel ve hazır levhalarda kullanıma uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, boyası dökülmüş yada kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.
- Etkin bir koruma isteniyorsa, MassiveLine Su Bazlı Ahşap Bakım Ürünü kullanılmalıdır.

Boyama:

- MassiveLine Su Bazlı Ahşap Bakım Ürünü uygulamasından min. 4 saat sonra, MassiveLine Su Bazlı Ahşap Verniği uygulanmalıdır. %5-10 su ile inceltilecek fırça veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak, üç kat, katlar arası 3-4 saat beklenerek uygulanır. Püskürtme tabancası ile uygulamada, %10-20 su ile inceltir. Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra yüzeyde süt beyaz görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir yüzey elde edilir.

BOYANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 11-16 m² alan kaplanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





Yüzeji
temizleyiniz.



Zımpara
yapınız.



%5-10 su ile
inceltiniz.



Emici Sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



Karıştırınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



0°C
donmaktan
koruyunuz.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



Katlar arası: 3-4
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2,5*		

* 2,5 L ile 13,8 - 20,0 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

EN 71-3'e uygundur.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS18001
TS ISO 10002
TS ISO 50001

Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.



Dewilux

