


Akromax Suprema Saf Akrilik Mat Dış Cephe Boyası-490

%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, mat görünümlü dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- İçerdiği özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimi
 - Renk solmalarına karşı mükemmel dayanım ve uzun süreli koruma
 - Yüksek su buharı geçirgenliği
 - Örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksek
 - UV dayanımlı renkler ile güneş ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine dayanıklı
- Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

ÜRÜN AMBALAJ VE SARFIYAT BİLGİLERİ



İNCELTME ORANI

Su ile %10 – 15 oranında inceltme yapılarak, 2 kat halinde uygulanması önerilir.



KURUMA SÜRESİ

Astar uygulaması sonrasında 24 saat, katlar arasında 6 saat yüzeyin kurumasının beklenmesi önerilir.

Tek Kat Sarfiyatı	1 L ile	1 kg ile
	8 – 13 m ²	5,5 – 9,0 m ²
Ambalaj Türü	Dolum Miktarı	İki Kat Uygulama Sarfiyatı
1/4	–	–
1/2	–	–
1/1	–	–
GLN	2,5 L	10 – 16,25 m ²
ONL	7,5 L	30 – 48,75 m ²
BDN	15 L	60 – 97,5 m ²

ÜRÜN PERFORMANSI

TS 7847'ye uygundur.

Parlaklık	Örtücülük	Su İticilik	UV Dayanımı	Nefes Alma
Parlak	Çok Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
İpek Mat	Yüksek			
Soft Mat	Orta	Orta	Orta	Orta
Mat	Düşük			
Tam Mat	Çok Düşük	Düşük	Düşük	Düşük





Akromax Suprema Saf Akrilik Mat Dış Cephe Boyası-490

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlama

Ham Sıvalı, Yeni ve Sağlam Yüzeyler



Her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar vb. temizlenmelidir.

Yüzey temizlenir.



Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılarak yüzey düzgünleştirilmelidir.

Yüzey düzeltilir.



Akromax Suprema Saf Akrilik Alkali Dayanımlı Dolgulu Astar (tek kat)

Astar uygulanır.

Boyama



Astar uygulaması yapıldıktan sonra **24 saat** beklenmelidir.

Su ile hacmen %10-15 oranında inceltme yapılarak, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanması önerilir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında inceltilerek uygulanması



+%10-15



Katlar arasında en az 6 saat beklenmesi önerilir.



2
Katlar arası bekleme 6 saat

Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Eski Boyalı, Zayıf, Gevşek Yüzeyler



Her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar vb. temizlenmelidir.

Yüzey temizlenir.



Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılarak yüzey düzgünleştirilmelidir.

Yüzey düzeltilir.



Dyobinder (Yüzey doyurulmalıdır.)

Astar uygulanır.*

Zayıf Kireçli Yüzeyler / Alkali Riski Yüksek Olan Tuz Kusmalarının Yoğun Olduğu Yüzeyler / Isı Yalıtım Sisteminde Kullanılan Çimento Esaslı Dekoratif Sıva Üzerine



Her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar vb. temizlenmelidir.

Yüzey temizlenir.



Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılarak yüzey düzgünleştirilmelidir.

Yüzey düzeltilir.



Teknotex Alkali Dayanımlı Astar

Astar uygulanır.

*Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.

EUH208 - tepkime kütlesi: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiazolin-3-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Uygulama öncesinde uygun yüzey hazırlığını yapınız ve yüzeyi



%10-15 su ile inceltiniz.



Uygulamadan önce iyice karıştırınız.



Emici sistem tabanca ile uygulanabilir.



Fırça ile uygulanabilir.



Rulo ile uygulanabilir.



5-35°C sıcaklık aralığında uygulanması önerilir.



Donmaktan koruyunuz. 0°C'nin üzerinde saklanması önerilir.



İlk kat astardan sonra 24 saat, katlar arasında 6 saat bekleyiniz.

