



Akromax Suprema Saf Akrilik Alkali Dayanımlı Dolgu Astar-58S


Saf akrilik emülsiyon esaslı, alkali dayanımlı dış cephe astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler ve alkali kusmalara karşı korur.
- Alkali dayanımı yüksektir.
- Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.


Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

ÜRÜN AMBALAJ VE SARFIYAT BİLGİLERİ



İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-20 oranında inceltilerek tek kat halinde uygulanır.



KURUMA SÜRESİ

Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

Tek Kat Sarfıyatı

Ambalaj Türü	Dolum Miktarı	İki Kat Uygulama Sarfıyatı
1/4	–	–
1/2	–	–
1/1	–	–
GLN	2,5 L	25-40 m ²
ONL	–	–
BDN	15 L	150-240 m ²



Dewilux



%100
SAF AKRİLİK

SU BAZLI



Akromax Suprema Saf Akrilik Alkali Dayanımlı Dolgulu Astar-58S

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlama

Ham Sıvalı, Yeni ve Sağlam Yüzeyler

Her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar vb. temizlenmelidir.
Yüzey temizlenir.

Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılarak yüzey düzgünleştirilmelidir.
Yüzey düzeltilir.

Akromax Suprema Saf Akrilik Alkali Dayanımlı Dolgulu Astar (tek kat)
Astar uygulanır.*

*Yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

Boyama

Son kat boya uygulaması
6 saatten önce yapılmamalıdır.

Su ile hacmen %10-20 oranında inceltme yapılarak, fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanması önerilir.

+%10-20



Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

ÜRÜN PERFORMANSI

Alkali Dayanımı

Yüksek
Orta
Düşük

Örtücülük

Yüksek
Orta
Düşük

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Uygulama öncesinde uygun yüzey hazırlığını yapınız ve yüzeyi



%10-20 su ile inceltiniz.



Uygulamadan önce iyice karıştırınız.



Emici sistem tabanca ile uygulanabilir.



Fırça ile uygulanabilir.



Rulo ile uygulanabilir.



5-35°C sıcaklık aralığında uygulanması önerilir.



Donmaktan koruyunuz. 0°C'nin üzerinde saklanması önerilir.



Kuruma süresi: 6 saat

dyo

Dewilux

CASATI
BOYA

dyo
therm
YALITIM SİSTEMLERİ

dyo
KLIMATHERM
ISI YALITIM SİSTEMLERİ

Yaşar