



Yüzey Güçlendirici Prekast Yüzey Astarı-589

Su bazlı saf akrilik emülsiyon esaslı, yüzey güçlendirici astarıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Prekast beton yüzeylerde boya öncesinde yüzeye uygulanarak son kat boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- Çatlaklara nüfus ederek, doldurarak yüzey kusurlarını kapatır ve pürüzsüz bir yüzey oluşturarak boya öncesi bir yüzey hazırlar.
- Boyanın yüzey tarafından emilimini engellerek sarfiyat tasarrufu sağlar.
- Son kat boyanın uygulamasını bozabilecek lekeler ve tozuyan alanlarda düzgün bir tabaka sağlar.
- Alkali dayanımı yüksektir. Boyanın alkali ataklara karşı korunmasını sağlar.
- UV ışığına ve diğer dış koşullara karşı koruma sağlayarak duvarların sağlamlığını ve bütünlüğünü artırır.
- Prekast beton yüzeylerde, beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

ÜRÜN AMBALAJ VE SARFIYAT BİLGİLERİ



İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10–20 oranında inceltilerek tek kat halinde uygulanır.



KURUMA SÜRESİ

Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

Tek Kat Sarfiyatı

1 L ile
12 – 20 m²

Ambalaj Türü	Dolum Miktarı	İki Kat Uygulama Sarfiyatı
1/4	–	–
1/2	–	–
1/1	–	–
GLN	2,5 L	30 – 50 m ²
ONL	-	-
BDN	15 L	180– 300 m ²



Dewilux





Yüzey Güçlendirici Prekast Yüzey Astarı-589

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlama

Ham Sıvalı, Yeni ve Sağlam Yüzeyler



Her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar vb. temizlenmelidir.

Yüzey temizlenir.



Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu kullanılarak yüzey düzgünleştirilmelidir.

Yüzey düzeltilir.




Yüzey Güçlendirici Prekast Yüzey Astarı (tek kat)

Astar uygulanır.*


Yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır.

ÜRÜN PERFORMANSI

Alkali Dayanımı



Yapışma



Boyama



Son kat boya uygulaması **6 saat**ten önce yapılmamalıdır.

Su ile hacmen %10-20 oranında inceltme yapılarak, fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanması önerilir.



+%10-20

Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Uygulama öncesinde uygun yüzey hazırlığını yapınız ve yüzeyi



%10-20 su ile inceltiniz.



Uygulamadan önce iyice karıştırınız.



Emici sistem tabanca ile uygulanabilir.



Fırça ile uygulanabilir.



Rulo ile uygulanabilir.



5-35°C sıcaklık aralığında uygulanması önerilir.



Donmaktan koruyunuz. 0°C'nin üzerinde saklanması önerilir.



Kuruma süresi: 6 saat

