

N04- NANO İPEKMAT

Nanoteknolojik İpek Mat İç Cephe Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, silinebilir, ipek mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Fotokatalitik özelliği sayesinde ışıkla kendini temizler, bu sayede, nikotin izi, kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeylerinde oluşmasını geciktirir. Yüzeyde oluşan yağ, ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. İçerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerin daha iyi nefes almasına izin verir. Kolay uygulanır, kolay silinir, mükemmel örtücülüğe sahiptir.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzgünleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulanır. “ **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Nanoipekmat uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

Boyama:

Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Ürün, açılmamış orjinal ambalajında; doğrudan güneş ışığı, don riski ve nemden korunarak, serin ve kuru koşullarda depolanmalıdır.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Dewilux





Yüzeyi
temizleyiniz



%10-15
Su ile
inceltiniz



Karıştırınız




Emici sistem
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
koruyunuz



Astar uygulamasından
24 saat sonra ilk kat
Katlar arası: 6 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.

Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : G2, Yarı Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 1

Örtme gücü : Sınıf 1(7 m2/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5*	7,5**	15***

* 2,5 L ile 17,5 – 22,5 m² yüzey boyanır.

** 7,5 L ile 52,5 – 67,5 m² yüzey boyanır.

*** 15 L ile 105 - 135 m² yüzey boyanır

VİNYET

IŞIKLA KENDİNİ TEMİZLEYEN-FOTOKATALİTİK
SU BAZLI
SİLİNEBİLİR

Bu ürün,

TS EN ISO/IEC 27001:2013

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS EN ISO 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

