

217- OXYMAX

Formaldehit Absorblayan İpek Mat İç Cephe Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: İç ortamda bulunan serbest Formaldehit miktarını azaltmaya yarayan özel teknoloji ile üretilmiş saf akrilik bağlayıcı esaslı, çok fonksiyonelli, ipek mat, silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Özellikle iç mekanlarda zararlı serbest formaldehit miktarını özel absorblama teknolojisi ile absorblayıp zararsız su buharına çevirerek iç ortam havasının temizlenmesini sağlar. Çapraz bağlanma teknolojisine sahip özel bağlayıcısı sayesinde yüzey hareketliliğine karşı kılcal çatlaklar oluşturmaz, çatlama yapmaz. Pürüzsüz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Amonyak ve APEO içermez. Kokusuz olup oldukça düşük VOC değerine sahiptir. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir. Mükemmel leke dayanımına sahip olup ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephe duvar yüzeylerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzgünleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulanır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Oxymax uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

Boyama:

Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 11-14 m² alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Ürün, açılmamış orjinal ambalajında; doğrudan güneş ışığı, don riski ve nemden korunarak, serin ve kuru koşullarda depolanmalıdır.



Dewilux



EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz



%10-15
Su ile
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
koruyunuz



Astar uygulamasından
24 saat sonra ilk kat
Katlar arası: 6 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.

Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : G2, Yarı Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 1

Örtme gücü : Sınıf 2(7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			2.5*		15**

* 2,5 L ile 17,5 – 22,5 m² yüzey boyanır.

** 15 L ile 105 - 135 m² yüzey boyanır

VİNYET

Formaldehit absorblama

Düşük VOC

Silinebilir

Kokusuz

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

