

277- BEŞYILDIZ PLASTİK

Mat İç Cephe Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

TANIM: Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Her iki kat için hacmen %25 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. **“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”** Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit Macun ile düzeltilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 7,3-9,7 m² alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Ürün, açılmamış orjinal ambalajında; doğrudan güneş ışığı, don riski ve nemden korunarak, serin ve kuru koşullarda depolanmalıdır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi
temizleyiniz



%10-15
Su ile
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistem
tabanca ile
uygulayınız



Fırça ile
uygulayınız



Rulo ile
uygulayınız



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
Donmaktan
korununuz



Astar uygulamasından
24 saat sonra ilk kat
Katlar arası: 6 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.

Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.



Dewilux



TS EN 13300

Parlaklık : G3, Mat
En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce
Yaş ovma direnci : Sınıf 3
Örtme gücü : Sınıf 2(6 m2/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (KG)

1/2	1/1	GLN	ONL	BDN	BDN
		3,5*	10 **		20***

* 3,5 kg(2,1 L) ile 12,5 – 17 m² yüzey boyanır.

** 10 kg(6 L) ile 36,5 – 48,5 m² yüzey boyanır.

*** 20 kg(12 L) ile 73 – 97 m² yüzey boyanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

